

BACHPEINT O

REVETEMENT EPOXY DILUABLE A L'EAU

PRESENTATION

BACHPEINT O est une peinture époxy, bi-composant, avec durcisseur dont le solvant est de l'eau.

PROPRIETES PRINCIPALES

BACHPEINT O est résistant aux huiles, aux essences minérales, aux acides et bases diluées.

BACHPEINT O évite la poussière due à la désagrégation des sols ciment.

BACHPEINT O adhère sur tous supports : béton ciment, asphalte, enrobé, bois.

BACHPEINT O est spécialement étudié pour les sols interdisant l'emploi de revêtements en phase solvant.

BACHPEINT O est totalement ininflammable et sans odeur.

BACHPEINT O peut être utilisé comme primaire sur le bitume et l'asphalte.

BACHPEINT O est chimiquement inerte, son usage est agréé pour contact alimentaire

COMPOSITION

Durcisseur et résine époxydique en phase aqueuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Partie résine Dose A	Partie durcisseur Dose B	Mélange A + B
ASPECT	Liquide	Liquide	Liquide
COULEUR	Incolore	Voir palette	Voir palette
DENSITE	1.160 g/m ³	1.280 g/m ³	1,250 g/m ³
ASPECT			Brillant
ODEUR	Néant	Néant	Néant
RAPPORT PONDERAL	80	20	100

PROPRIETES MECANIQUES.

Dureté shore:

:75 shore D

Nombre de couche

:2 couches appliquées à 24 heures d'intervalle

Consommation moyenne au m²

0.200 kg environ par couche

Extrait sec

61%

Durée d'utilisation du mélange en pot sur 1 kg*

1 heures

* à 25 °C

PV D'ESSAIS HOMOLOGATION

- IANESCO N°6397 uniquement pour le blanc

- BACHPEINT O est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur

UTILISATIONS

BACHPEINT.O est parfaitement adapté aux sols et murs habituels d'atelier, usines, laboratoires, garages, entrepôts, salles de sports, locaux techniques.

BACHPEINT O est également employé comme primaire sur bitume ou asphalte avant application de nos étanchéités.

MODE D'EMPLOI

A. PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être dégraissés et dépoussiérés, sains, exempt de parties friables, propres et secs conformément aux us et coutumes de la profession.

Sur béton neuf, neutraliser l'alcalinité et dérocher avec PHEMROX dilué à 10 % dans l'eau suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire.

B. CONDITIONS CLIMATIQUES.

- Travailler dans un milieu aéré
- La température du support et de l'air ambiant doit être comprise entre + 10 °C et + 30 °C.
- Ne pas appliquer sur un sol humide et en atmosphère hygrométrique supérieure à 50 %.

C. APPLICATION DU REVETEMENT.

Directement le support.

- Mélanger soigneusement les deux composants A et B de BACHPEINT O
 - Laisser reposer le mélange 5 minutes afin de débuller le produit.
 - Appliquer au rouleau ou à la brosse.
 - Passer 2 couches à 24 heures d'intervalle.
 - Ne pas circuler durant 48 heures après application de la 2ème couche.
- Nettoyage du matériel d'application à l'eau avant durcissement du produit.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine fermé à l'abri du gel dans un local bien ventilé. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes et consulter un spécialiste.

Conservation: 6 mois dans son emballages d'origine, à une température de + 5° C à + 30° C en local sec et ventilé

Fiche de sécurité disponible sur simple demande **selon le décret 87200 du 27 mars 1987 en vigueur au 1er avril 1988.**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Les informations contenues dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont d'autre but que de faciliter le travail de nos clients.- Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur, et sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles.- Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions: de conservation, de stockage et de mise en oeuvre. De plus ces conditions échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.- S'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. |
|---|

<i>Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.</i>
