



## Décapants

# DECAPHEM VG

## Gel décapant pour revêtement épais et peintures

- **S**ûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et biodégradable à plus de 80%<sup>(1)</sup>.
- **P**erformant, son mode d'action contrôlé lui permet d'agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, R.P.E, revêtements amiantés<sup>(2)</sup>, peintures et vernis sans dégrader les surfaces.
- **P**ratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant permettent un temps de contact prolongé sur des revêtements de forte épaisseur sans perte d'efficacité.
- **P**olyvalent, il s'applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même efficacité et possède une faible odeur.

### Composition :

Parmi les principaux composants : ester végétal, acide organique et solvants hydrogénés

### Caractéristiques techniques :

Gel Jaune  
Faible odeur solvantée  
Point éclair >60°C  
Densité : 1.03/cm<sup>3</sup> +/-0.03  
pH : 3.5

### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le décapage de nombreux revêtements épais employés sur les façades, (crépis RPE, ...) ainsi que sur différentes peintures et vernis mono composant ou bi composants avec ou sans solvant. S'utilise aussi pour l'élimination des graffitis sur les supports non sensibles : béton, brique, ...

### Mode d'emploi :

Utiliser pur et à froid à l'aide d'un pinceau, par aspersion, par trempage. Un rinçage à l'eau permet d'éliminer les peintures, vernis et les enduits ramollis et décollés. L'utilisation d'eau chaude et d'un nettoyeur haute pression donneront des résultats plus rapides et plus complets. Faire sécher les métaux ferreux par essuyage ou avec de l'air comprimé pour éviter les phénomènes de corrosion.

Les temps de décapage varient suivant la nature du revêtement à éliminer, son épaisseur, son degré de durcissement (polymérisation) et suivant la température. Généralement, les revêtements fins (5 à 10µm) sont décapés en 6 à 10 minutes. Le temps d'action peut être plus long (1 heure à plusieurs heures) dans le cas de nombreuses couches.

Pour l'élimination des graffitis, faire un essai préalable de compatibilité.

### Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un équipement de protection appropriés. Utiliser dans un local suffisamment ventilé.

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source d'ignition, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

### Conditionnement :

Référence produit :

SLV68 ..... Carton de 4 X 5 L. seau 25L

### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Ne pas rejeter dans les égouts ou dans le milieu naturel. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

<sup>(1)</sup> Biodégradation théorique calculée

<sup>(2)</sup> IMPORTANT

Le type de support est primordial (épaisseur de la chape, porosité ...) Il est impératif de connaître le type de chantier sur lequel l'utilisateur emploiera le DECAPHEM VG (démolition ou rénovation des locaux) afin de pouvoir confirmer l'emploi du produit. C'est pourquoi un essai préalable est donc obligatoire. La méthode employée et les détails d'application ainsi que le résultat final seront relatés dans un C.R.P.C (Compte Rendu de Préparation de Chantier).

**Produit réservé à un usage professionnel.** Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



5 L



Système de management  
qualité et environnemental  
certifié

PHEM SAS

B.P. 39 - 21, allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex  
Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 - [contact@phem.fr](mailto:contact@phem.fr) - [www.phem.fr](http://www.phem.fr)

