



Peintures

PHEMPAINT EXT

Peinture mate de ravalement



- **Durable**, elle est peu sensible à l'encrassement et résiste au vieillissement.
- **Performante**, elle offre une adhérence exceptionnelle sur tous les supports usuels du bâtiment (sauf métaux nus), sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (micro-poreuse).
- **Imperméable**, elle protège les façades des intempéries et des eaux de ruissellement.
- **Sûre**, les émanations nocives (COV*) sont fortement limitées pendant et après l'application.
- **Agréable**, elle s'applique facilement et sans odeur et reste souple même par temps froid.
- **Pratique**, les outils se nettoient simplement à l'eau.

Composition :

Peinture à base de résine acrylique en phase aqueuse, charges minérales, pigments et eau.

Caractéristiques techniques :

Classification NF T36-005, Famille I, Classe 7b2

Classification NF P84-403, Classe D2

Classification NF EN 1062-1, G₃E₃S₁V₂W₃A₀C₀

Aspect : mat velouté

Extrait sec : 70% en poids / 51% en volume

Masse volumique = environ 1,620g/cm³

Rendement ± 8 à 10m²/L

Séchage à 20°C et humidité relative = 65% :

- Hors poussière : 30min

- Sec : 2 heures

- Recouvrable : 6 heures

Diluant : eau

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la protection et la décoration des surfaces verticales extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle ou maritime sur tous les supports usuels du bâtiment (enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris...) préalablement fixés.

Mode d'emploi :

Appliquer conformément au DTU 59-1 et 59-2

Préparation : éliminer par grattage et brossage les parties non adhérentes puis nettoyer les supports à l'aide d'un nettoyeur haute-pression. Fixer les fonds avec une couche de MICROPRIM.

En cas d'application sur d'anciennes peintures, mater les surfaces avec du papier abrasif. Pour les parties métalliques, brosser puis appliquer une sous-couche antirouille.

Application : bien mélanger. Appliquer sur des supports sains, propres et secs en 2 couches à la brosse ou au rouleau (ajout de 5% d'eau maximum) voire à l'aide d'un système de pulvérisation de peinture (ajouter 8 à 12% d'eau). Nettoyer le matériel à l'eau.

Précautions d'emploi et de stockage :

Appliquer à température ambiante de 5°C à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie, en plein soleil ou sur un support surchauffé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un équipement de protection appropriés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

*COV Composés Organiques Volatils

Valeur limite COV (Directive 2004/42/CE) : Cat. A/a - 30g/L (2010) / COV_{max} 3g/L

Conditionnements :

Références produit :

PNT17 Pot de 4L

PNT19 Pot de 15L

Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Protection de l'environnement :

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Système de management
qualité & environnemental
certifié

PHEM Technologies

Chiminvest SAS

B.P. 39 - 21, allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex

Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 - contact@phem.fr - www.phem.fr

